

FICHA TÉCNICA

EDIÇÃO: 3

DATA: 02/10/2025

AGUIPLITE R1

Primário Acrílico Aquoso Base Hydro-pliolite

**DESCRIÇÃO
TÉCNICA**

Primário aquoso á base de resina **Hydro pliolite** em dispersão, pigmentos, cargas e aditivos de qualidade selecionada.

**CAMPOS DE
APLICAÇÃO**

Produto de qualidade desenvolvido para reforçar a proteção de paredes interiores e exteriores, em rebocos areados e lisos, betão, estuques e estanhados não hidrofugados.

Indicado para aplicação sobre rebocos alcalinos ou pouco consistentes e pulverulentos antes da aplicação do acabamento de tintas aquosas.

PROPRIEDADES

- Excelente resistência à alcalinidade.
- Película mate
- Boa opacidade
- Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos.
- Regulariza a absorção da superfície.
- Bom poder de penetração, com boa selagem da superfície.
- Permite a respiração da parede
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas; não inflamável

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento
Em substratos pouco porosos, embora haja perda de poder de cobertura, pode-se diluir até 25% (volume)

APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o produto antes de o aplicar.

Aplicação com rolo ou trincha

Aplicar 1 demão

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

10% (máximo)

CARACTERÍSTICAS

AGUITINTAS, Unipessoal, Lda

Rua 18 de Fevereiro 91A

3770-018 - BUSTOS

TELEFONE: +351 234 753 200 (chamada para a rede fixa nacional)

TELEMÓVEL : +351 963 030 513 (chamada para a rede móvel nacional)

www.aguitintas.com /e-mail: geral@aguitintas.pt

Pág. 1 / 2

TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Branco
	Diluyente	Água
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Massa Volúmica	1.40±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
	Viscosidade	3500±500 cps
	Sólidos (volume)	45±2 %
	Rendimento teórico	7 – 9 m ² /L - demão
	Secagem Tato	1 hora
	Secagem Total	24 horas
	Repintura	4 horas
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L – 5L - 15L.	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.	
Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.		
<u>CÓPIA NÃO CONTROLADA</u>		